



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	JIT-18
Обозначение пробы	1МИС
Компания	
Заказчик	ООО "ЕВРАЗИЯ МОТОРС"
Контактное лицо	Антон Денисенко
Наименование клиента	ООО Евразия Моторс
Дополнительная информация	Залито в TOYOTA LAND CRUISER 150
Внутренний номер пробы	1МИС
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Mapetrol / SAE 5W-30
Марка масла	Mapetrol Premium SP GF-6A 5W-30

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Для более точной интерпретации результатов необходимо сравнение с одноименным продуктом гарантированного качества, либо с требованиями, предъявляемыми к смазочному материалу, паспортом качества на данный продукт.

Данные образца				
Номер образца			715620	
Дата отбора			30.11.2023	
Общая наработка узла				
Наработка смазочного материала				
Долив масла				
Оценка масла				
КИТ 4				
Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	0	
Хром	Cr	мг/кг	0	
Олово	Sn	мг/кг	0	
Алюминий	Al	мг/кг	0	
Никель	Ni	мг/кг	0	
Медь	Cu	мг/кг	0	
Свинец	Pb	мг/кг	0	
Молибден	Mo	мг/кг	2	
Присадки				
Кальций	Ca	мг/кг	2658	
Магний	Mg	мг/кг	20	
Цинк	Zn	мг/кг	1073	
Фосфор	P	мг/кг	971	
Барий	Ba	мг/кг	0	
Бор	B	мг/кг	100	
Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	10	
Калий	K	мг/кг	0	
Натрий	Na	мг/кг	0	
Вода		%	0	
Гликоль		%	0	
Топливо		%	0.0	
Степень окисления		А/см	10.0	
Степень нитрования		А/см	4.0	
Состояние масла				
Вязкость кинематическая при 100°C		мм²/с	9.54	
Вязкость кинематическая при 40°C		мм²/с	54.59	
Индекс вязкости		-	160	
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	8.64	
Кислотное число TAN		мг КОН/г	2.07	
Отдельные показатели				
Температура вспышки о.т.		°C	230	
Испаряемость по NOACK		%	12.23	
Зольность сульфатная		%	1.11	



Обозначение пробы: 1МИС

Данные образца						
Номер образца			715620			
Дата отбора			30.11.2023			
Общая наработка узла						
Нарработка смазочного материала						
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Температура застывания ASTM D 97		°C	-39			

