



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	JIT-34
Обозначение пробы	15M
Компания	
Заказчик	ООО "ЕВРАЗИЯ МОТОРС"
Контактное лицо	
Наименование клиента	ООО Евразия Моторс
Дополнительная информация	SN/в стерильной бутылке, налито из свежевскрытой 5л. канистры
Внутренний номер пробы	15M
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Mapetrol / SAE 5W-40
Марка масла	Mapetrol Premium 9000 5W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

В рамках комплекса испытаний КИТ3 измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Оценка и интерпретация отдельных показателей не производилась.

Данные образца						
Номер образца			880268			
Используемый продукт			Mapetrol Premium 9000 5W-40			
Дата отбора			07.02.2025			
Общая наработка узла						
Наработка смазочного материала						
Долив масла						
Оценка масла						
КИТ 3						
Индикаторы износа						
Железо	Fe	мг/кг	0			
Хром	Cr	мг/кг	0			
Олово	Sn	мг/кг	0			
Алюминий	Al	мг/кг	0			
Никель	Ni	мг/кг	0			
Медь	Cu	мг/кг	0			
Свинец	Pb	мг/кг	0			
Молибден	Mo	мг/кг	100			
Присадки						
Кальций	Ca	мг/кг	2491			
Магний	Mg	мг/кг	616			
Цинк	Zn	мг/кг	1119			
Фосфор	P	мг/кг	995			
Барий	Ba	мг/кг	0			
Бор	B	мг/кг	0			
Загрязнение						
Кремний	Si	мг/кг	8			
Калий	K	мг/кг	0			
Натрий	Na	мг/кг	7			
Вода		%	0			
Гликоль		%	0			
Топливо		%	0.0			
Степень окисления		Abs/0.1mm	8.0			
Степень нитрования		Abs/0.1mm	4.0			
Состояние масла						
Вязкость кинематическая при 100°C		мм²/с	13.86			
Вязкость кинематическая при 40°C		мм²/с	83.05			
Индекс вязкости		-	172			
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг KOH/г	10.06			
Отдельные показатели						
Температура вспышки о.т.		°C	222			
Испаряемость по NOACK		%	9.69			



Обозначение пробы: 15M

Данные образца						
Номер образца			880268			
Используемый продукт			Mapetrol Premium 9000 5W-40			
Дата отбора			07.02.2025			
Общая наработка узла						
Наработка смазочного материала						
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Зольность сульфатная		%	1.22			
Температура застывания ASTM D 97		°C	-36			

